


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Falco - Poliestere 500/500 4PU WR FR UV
-------------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	20 80	% % %	PU PES	
	Spessore - Thickness	≥ 0,30	mm		
	Titolo filato Yarn title	500 500	D D	Ordito Warp Trama Weft	
ISO3801	Peso - Weight	240	gr/m2		+/- 5%
UNI EN 1773	Altezza - Width	155	cm		+/- 1
UNI EN ISO 13934/1	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 1400 ≥ 1100	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
	UNI EN ISO 13934/1	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 25 ≥ 25	% %	Ordito Warp Trama Weft
DIN 53363		Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 400 ≥ 350	N N	Ordito Warp Trama Weft
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 4	Scala blu Blu scale	
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	> 2000	mm		

UNI 9177 DIN 4102-1: 1998	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe 1 B1		
------------------------------	--	----------------	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/12/2017