


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

| Articolo Article | Mar-2013 OP FR |
|------------------|----------------|
|------------------|----------------|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Composizione Composition | 25 75 | % % % | PES PVC | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,26 | mm | | |
| | Titolo | 250 | D | Ordito Warp | |
| | Filato | 250 | D | Trama Weft | |
| | Peso - Weight | 350 | gr/m2 | | +/- 5% |
| | Altezza - Width | 150 | cm | | +/- 1 |
| UNI 4818 PT. 6° | Resistenza alla trazione Tensile strength | ≥ 900 ≥ 700 | N/5cm N/5cm | Ordito Warp Trama Weft | |
| | Allungamento a Rottura Elongation at Break | ≥ 8 ≥ 9 | % % | Ordito Warp Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione Tear strength | ≥ 60 ≥ 30 | N N | Ordito Warp Trama Weft | |
| | UNI EN ISO 105 | Resistenza alla luce Colour Fastness | 5 | Scala blu Blu scale | |
| | Water Column | 3'000 | mm | | |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| UNI 8456 - UNI 9174 | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | Categoria 1 |
|---------------------|--|-------------|

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

16.06.2021