



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Articolo Article | AIRONE - NYLON 70/70 2PU WR |
|------------------|------------------------------------|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| | Composizione Composition | 10 90 | % % | PU PA | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,15 | mm | | |
| DIN EN ISO 2060 | Titolo | 78 | dTex | Ordito Warp | |
| | Filato | 78 | dTex | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 60 | gr/m2 | | +/- 5% |
| EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 148-150 | cm | | +/- 1 |
| UNI 4818 PT. 6° | Resistenza alla trazione | ≥ 750 | N/5cm | Ordito Warp | |
| | Tensile strength | ≥ 450 | N/5cm | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 6° | Allungamento a Rottura | ≥ 20 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation at Break | ≥ 30 | % | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione | ≥ 40 | N | Ordito Warp | |
| | Tear strength | ≥ 30 | N | Trama Weft | |
| UNI 9475 CSE RF 1/75/A | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | | NO | | |

I valori sono indicativi - All values are given for information only

05/01/2021

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com

T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com