


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20145 Milano - Via Domodossola, 17

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Condor - Poliestere 600/600 HD 2PU WR			
-------------------------	--	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	91 9	% % %	PES PU	
	Spessore - Thickness	≥ 0,40	mm		+/- 0,02
	Titolo	600	D	Ordito Warp	
	Filato	600	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	255	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1770	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1220	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 30	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 25	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 300	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 195	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	N.D.	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	N.D.	Cicli Cycles		
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	> 1000	mm		

UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	N.D.		
------------------------	--	------	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

12/03/2018